



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
BTW : BE0450874212  
RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**ALK-xxxx**

---

Aard	Urethaan gemodificeerde alkyde olie.	
Toepassing	Olie in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Goede slijtvastheid. Goede hechting. Redelijke weerstand tegen normale huishoudelijke producten. Vergelend. Voor interieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante of gekleurde vloeistof
	Glans	: mat
	Densiteit	: ca 0.90 kg/ lt (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd	: stofdroog : ca 15 min
	(20°C / 65 % RV)	overspuitbaar : ca 24 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: VDG-0008
	Reiniging	: VDX-0003
	Rendement	: theoretisch : 15 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker, borstel/rol, doek ( <b>belangrijk</b> : katoen kan reageren met bepaalde droogstoffen. Daarom wordt geadviseerd de gebruikte doek(en) grondig te spoelen met leidingwater en vervolgens buiten te plaatsen).	

Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 650 g/l VOS.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.