



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
DURAFOND

Aard	2K anti-corrosie (zinkfosfaat) epoxy grondlak.	
Toepassing	Grondlak in de metaalverwerkende industrie.	
Productcodering	EPX-1100 : basis wit EPX-7100 : licht grijs	
Eigenschappen	Anti-corrosief. Afwerkbaar met POLYACRYL lakken. Goed dekkend. Goed vullend. Conform RoHS wetgeving. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Glans	: satijn
	Densiteit	: ca 1.30 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 60 % in gewicht
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 45 min overspuitbaar : minimaal ca 18 uur / maximaal ca 48 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: VDX-6600 bekerpistool : ca 15% / airmix : ca 15% / airless ca 5%
	Reiniging	: VDX-2002
	Verharder	: VHX-0002 (33%)
	Potlife	: ca 24 uur

Rendement : theoretisch : 12 m²
praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp

Opmerking : goed oproeren voor gebruik

Applicatiemethode Airmix/airless/bekerpistool

Ondergrond De meeste ferro en non-ferro metalen.
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.

Houdbaarheid Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.