



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
BTW : BE0450874212  
RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**EPX-2xxx**

---

Aard	2K vloer epoxy.
Toepassing	Epoxy voor bescherming en decoratie van vloeren.
Eigenschappen	Zeer hoge slijtvastheid, Zeer goede hechting op beton, Universeel te gebruiken (grond- en aflak), Hoge flexibiliteit, duurzaamheid en chemische resistentie, Na droging vrijwel onoplosbaar door de meeste solventen, Ideaal om gladde betonvloeren ondoordringbaar en makkelijk reinigbaar te maken. Voor interieur en exterieur toepassing.
Technische gegevens	Uitzicht : gekleurde vloeistof Glans : satijn Densiteit : ca 1.55 kg/l (kleurafhankelijk) Vaste stof gehalte : ca 60% in gewicht (kleurafhankelijk) Droogtijd : stofdroog : ca 30 min (20°C / 65 % RV) Beloopbaar : ca 24 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV Verdunning : VDP-1000 Reiniging : VDX-2002 Verharder : VHX-0001 (75%) Potlife : ca 4 uur Rendement : theoretisch : 4 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode en de kwaliteit van de ondergrond. Opmerking : machinaal oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	borstel/rol

Ondergrond	<p>Poreuze ondergronden : beton, chape. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. Gepolijste beton : tijdens het polijsten worden producten toegevoegd die later voor hechtingsproblemen kunnen zorgen. Daarom word steeds geadviseerd het oppervlak grof te schuren (korrel 80) alvorens bovenstaande procedure aan te vangen.</p>
Houdbaarheid	<p>Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.</p>
Veiligheidsinformatie	<p>Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.</p>

### **Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.