



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche **SYN PROTECT D**

Aard	Alkyde impregneermiddel.	
Toepassing	Impregnering in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Zeer gelijkmatige afloop en laagdikteopbouw. Goed indringend vermogen. Goede hechting en buitenduurzaamheid. Geschikt voor binnen en buiten toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Densiteit	: ca 0.82 kg/lt (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: ca 20 % in gewicht (kleurafhankelijk)
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 30 min overspuitbaar : ca 12 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70% RV
	Verdunning	: VDX-0190
	Reiniging	: VDX-0191
	Rendement	: afhankelijk van de applicatiemethode, kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Dompelen, sproeien, borstel/rol	
Ondergrond	Vuren, grenen, meranti, merbau, iroko, multiplex, MDF. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.	
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.	

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche.
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk
geldende regels. Het product mag niet in de riolering
terecht komen.

Enkel voor industrieel gebruik.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze technische dienst.