



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
WAG-1520

| | | |
|---------------------|---|--|
| Aard | Watergedragen acrylaat grondlak, wit. | |
| Toepassing | Grondlak in de houtverwerkende industrie. | |
| Eigenschappen | Snelle droging. Goede hechting. Isolerende werking op diverse houtsoorten. Voor interieur en exterieur toepassing. | |
| Technische gegevens | Uitzicht | : witte vloeistof |
| | Densiteit | : ca 1.20 kg/lt |
| | Vaste stof gehalte | : ca 50 % in gewicht |
| | Droogtijd (20°C / 65 % RV) | : Stofdroog : ca 30 min overspuitbaar : ca 4 uur |
| Verwerkingsgegevens | Omgevingscondities | : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV |
| | Verdunning | : water |
| | Reiniging | : water |
| | Rendement | : theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp |
| | Opmerking | : goed oproeren voor gebruik |
| Applicatiemethode | Airmix/airless, borstel/rol | |
| Ondergrond | Vuren, grenen, meranti, merbau, iroko, multiplex, MDF. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. | |
| Houdbaarheid | Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard. | |

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk
geldende regels. Het product mag niet in de riolering
terecht komen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Dit product bevat
maximaal 13 g/l VOS.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.